ASKCHEMICALS

GP Phenolic Resin CK 2400

Thermoplastisches Phenolharz/Novolac

Produkteigenschaften

GP-PHENOLIC RESIN CK 2400 ist ein kalt mit Ölen mischbares Phenolharz. Diese Systeme erreichen ähnliche Eigenschaften wie die klassischen Öl/Phenolharzverkochungen.

Der Zusatz von 5 – 25% GP-PHENOLIC RESIN CK 2400 zu Ölen oder Alkydharzen verbessert die Chemikalienbeständigkeit, die Härte, den Verlauf und die Zwischenhaftung.

Die oxidative Trocknung wird aufgrund des geringen Phenolgehaltes nicht negativ beeinflusst.

Anwendung

- Korrosionsschutzgrundierungen
- Bootslacke.

Analytische Daten

- Feststoffgehalt: 100 %
- Erweichungspunkt: 143 – 157 °C
- Farbzahl Garnder: < 8
- Spez. Gewicht: 1,09 g/ml
- Farbzahl Gardner: max. 7
- Lieferform: Brocken

Verpackung und Lagerung

- 24 Monate in Originalgebinden bei max. 35 °C.
- Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Für Produktberatung und Auskünfte wird nur im Rahmen der nebenvertraglichen Aufklärungspflichten gehaftet, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. (08.2017)

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | specialties@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com

Folgende Marken sind von ASK Chemicals GmbH in einem oder in mehreren Ländern eingetragen:
ASKOFEN, ASKOCOAT, NECOLIN, NECOWEL.