

ASKODRY

Trockenstoffe für oxidativ trocknende wässrige Lacksysteme

Produkteigenschaften

ASKODRY 2210 und 2216 sind leicht emulgierbare APEO—freie Trockenstoffe für wässrige Lacksysteme, die sich durch hohe Wirksamkeit und gute Stabilität auszeichnen.

ASKODRY benötigen nur geringe Scherkräfte und können beim Auflacken eingemischt werden.

Eine längere Lagerzeit kann zu einem leichten Absetzen des Trockners führen, das sich aber z.B. durch Aufrühren des Produktes wieder beseitigen lässt.

Anwendung

- ASKODRY 2210: 6% Cobalttrockner (0.8 – 2.0% bezogen auf Feststoffgehalt)
- ASKODRY 2216: 12% Zirkoniumtrockner (0.8 – 2.0% bezogen auf Feststoffgehalt)

Analytische Daten

- Feststoffgehalt
ASKODRY 2210: 32 – 37%
ASKODRY 2216: 42 – 47%

Verpackung und Lagerung

- Verpackung: 25 kg Kannen | 170 kg Fass
- Lagerung: unter 30 °C, vor Gebrauch das Produkt ggf. aufrühren
- Mindesthaltbarkeit: 18 Monate in verschlossener Originalverpackung.
- Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.