

ASKOFEN R 9600

Butyliertes Phenolresol

Produkteigenschaften

ASKOFEN R 9600 ist ein butyliertes Phenolharz in n-Butanol. Es hat ein relativ hohes Molekulargewicht und zeigt gute Verträglichkeit mit anderen Harzsystemen. Darüber hinaus weist ASKOFEN R 9600 einen sehr niedrigen Formaldehydgehalt <0.5 Gew.-% auf.

In Kombination mit Epoxid- und Polyesterharzen ergibt ASKOFEN R 9600 einen Film mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit (ausgenommen stark alkalische Medien) und vergleichsweise guter Elastizität.

ASKOFEN R 9600 entspricht der US FDA CFR 21 § 175.300.

Anwendung

- Vernetzerharz für Epoxid- und Polyesterharze
- Emballagenlacke

Analytische Daten

- Feststoff: 45 – 49 %
- Viskosität: 60 – 160 mPa.s, 25 °C
- Farbe: max. 6, Gardner
- Lösungsmittel: n-Butanol

Verpackung und Lagerung

- Verpackung: 190 kg Fass | 900 kg IBC | Tankware
- Mindesthaltbarkeit: 6 Monate in verschlossener Originalverpackung.
- Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.